



## OPAQUE NOIR

Le film Opaque Noir est totalement occultant, d'un côté comme de l'autre de la vitre. Il ne laisse passer quasi aucune lumière et est idéal pour dissimuler un stock, un dépôt, etc.



Garantie  
**10 ANS**



Classement au feu  
**M1**



Stockage de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**RESPECTÉE**

## LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

## INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	< 1 %
Réflexion lumière visible extérieure	13 %
Réflexion lumière visible intérieure	13 %
Energie solaire totale rejetée	72 %
Energie solaire totale rejetée 2*	65 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	11 %
Absorption énergie solaire	88 %
Transmission énergie solaire	1 %
Réduction éblouissement	100 %
Valeur "g"	0.26
Valeur "u"	
Réduction de la déperdition calorifique (hiver)	
Rejet infrarouge (760-2500 nm)	
Coefficient d'ombrage	0.2
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	60 µ

Couleur depuis l'extérieur : NOIR

## CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.*

## CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*\*

Simple vitrage clair	!
Simple vitrage teinté	×
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	!
Double vitrage teinté	×
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	×
Double vitrage clair stadip ext.	×
Double vitrage clair stadip int.	×

✓ Oui    ! Prudence    × Déconseillé

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.