



SPECTRA 33 XC

Issu des dernières technologies, le film Spectra 33 XC à base de céramique permet une réduction de la chaleur solaire, tout en étant transparent. Etant non-métalliques, les films Spectra 22 XC/33 XC/44 XC (nano-céramiques) ne sont pas sensibles à la corrosion et ne causent aucune interférence.



Garantie

Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »



Stockage de -5°C à +40°C

3 ANS



Norme REACH RoHS

RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:



152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

| | |
|---|--------|
| Transmission des UV | <1 % |
| Transmission lumière visible | 68 % |
| Réflexion lumière visible extérieure | 9 % |
| Réflexion lumière visible intérieure | 9 % |
| Energie solaire totale rejetée | 52 % |
| Energie solaire totale rejetée 2* | 56 % |
| Ratio solaire : | |
| Réflexion énergie solaire | 8 % |
| Absorption énergie solaire | 54 % |
| Transmission énergie solaire | 38 % |
| Réduction éblouissement | 29 % |
| Valeur "g" | 0.49 |
| Valeur "u" | 5.08 |
| Réduction de la déperdition calorifique (hiver) | |
| Rejet infrarouge (760-2500 nm) | 90 |
| Coefficient d'ombrage | 0.6 |
| Type de pose : Extérieure | |
| Longueur du rouleau | 30,5 m |
| Composition film | PET |
| Épaisseur | 50 µ |

Couleur depuis l'extérieur : NEUTRE

CONSTRUCTION

1. Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique avec dépôt de particules
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse, ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bords de garantie.

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair | ✓ |
| Simple vitrage teinté | ! |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair | ! |
| Double vitrage teinté | ! |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz | ! |
| Double vitrage clair stadip ext. | ✗ |
| Double vitrage clair stadip int. | ✓ |

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.