



## SAFE 4 XC

Résistant aux principaux solvants, le film Safe 4 XC protège des graffitis et des tags. Il assure aussi une protection contre d'autres actes de vandalisme, tels que rayures ou gravure à l'acide. Posé et remplacé très facilement, ce film est également classé "sécurité", car il empêche les éclats de verre en cas d'explosion ou de choc.



Garantie

Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs »



Classement au feu

**M1**



Stockage de -5°C à +40°C

**3 ANS**



Norme REACH RoHS

**RESPECTÉE**

## LAIZES DISPONIBLES:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

## INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

|   |        |
|---|--------|
| Transmission des UV                             | 5 %    |
| Transmission lumière visible                    | 85 %   |
| Réflexion lumière visible extérieure            | 11 %   |
| Réflexion lumière visible intérieure            | 11 %   |
| Energie solaire totale rejetée                  | 19 %   |
| Energie solaire totale rejetée 2*               | 19 %   |
| Ratio solaire :                                 |        |
| Réflexion énergie solaire                       | 9 %    |
| Absorption énergie solaire                      | 14 %   |
| Transmission énergie solaire                    | 77 %   |
| Réduction éblouissement                         | 14 %   |
| Valeur "g"                                      | 0.83   |
| Valeur "u"                                      | 5.7    |
| Réduction de la déperdition calorifique (hiver) |        |
| Rejet infrarouge (760-2500 nm)                  |        |
| Coefficient d'ombrage                           | 0.9    |
| Type de pose : Extérieure                       |        |
| Longueur du rouleau                             | 30,5 m |
| Composition film                                | PET    |
| Épaisseur                                       | 120 µ  |

Couleur depuis l'extérieur :  
TRANSPARENT

## CONSTRUCTION

1. Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité optique
3. adhésif de liaison
4. polyester de haute qualité optique
5. adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours
6. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



## CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

*Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.*

## CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*\*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair                | ✓ |
| Simple vitrage teinté               | ✓ |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair                | ✓ |
| Double vitrage teinté               | ✓ |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz                  | ✓ |
| Double vitrage clair stadip ext.    | ✓ |
| Double vitrage clair stadip int.    | ✓ |

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².