



AURORA WINTER

"Miroir" caméléon ! Jouez avec les nuances et couleurs de ce film dichroïque. En faisant de la lumière sa matière première, le film décoratif Aurora Winter recouvre d'une teinte dichroïque aux tons froids vos vitrages et cloisons.



Garantie
5 ANS



Classement au feu
M1



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:



136 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

| | |
|---|--------|
| Transmission des UV | 10 % |
| Transmission lumière visible | 72 % |
| Réflexion lumière visible extérieure | 10 % |
| Réflexion lumière visible intérieure | 10 % |
| Energie solaire totale rejetée | 39 % |
| Energie solaire totale rejetée 2* | 34 % |
| Ratio solaire : | |
| Réflexion énergie solaire | NC % |
| Absorption énergie solaire | NC % |
| Transmission énergie solaire | NC % |
| Réduction éblouissement | 28 % |
| Valeur "g" | NC |
| Valeur "u" | NC |
| Réduction de la déperdition calorifique (hiver) | |
| Rejet infrarouge (760-2500 nm) | |
| Coefficient d'ombrage | |
| Type de pose : Intérieure | |
| Longueur du rouleau | 30,5 m |
| Composition film | PET |
| Épaisseur | 55 µ |

Couleur depuis l'extérieur : COULEUR FROIDE

CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

| | |
|-------------------------------------|---|
| Simple vitrage clair | ✓ |
| Simple vitrage teinté | ! |
| Simple vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage clair | ! |
| Double vitrage teinté | ! |
| Double vitrage teinté réfléchissant | ✓ |
| Double vitrage gaz | ! |
| Double vitrage clair stadip ext. | ! |
| Double vitrage clair stadip int. | ✗ |

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.